



INTERCURE FL (DURACURE)

AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI, YARI PARLAK BETON KÜR VE KORUYUCU MALZEMESİ

- Yüzeğe yarı parlak görünüm verir
- Hızlı su kaybını engeller
- Dengeli priz sağlayarak hedeflenen dayanıma ulaşılmasında yardımcı olur
- Plastik rötre çatlaklarını azaltır

TANIMI

INTERCURE FL, akrilik emülsiyon esaslı, taze beton üzerine uygulanarak oluşturduğu film tabakası ile hızlı su kaybını ve kurumayı engelleyerek maksimum dayanım sağlayan ve rötre çatlaklarını azaltan, yarı parlak beton kür ve koruyucu malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda,
- Taze dökülen şap, beton ve zemin sertleştiriciler üzerine,
- Hava limanları,
- Konutlar,
- Alışveriş merkezleri,
- Teraslar,
- Sulama kanallarında kullanılır.

AVANTAJLARI

- Telis bezi, jut, çuval ve sulama gibi yöntemlere kıyasla daha etkin ve ekonomiktir.
- Oluşturduğu film tabaka ile yüzey gözeneklerini tıkayarak priz esnasındaki su/nem kaybını minimize eder, hedeflenen dayanımın sağlanmasına yardımcı olur.
- Plastik rötre çatlaklarını önler.
- Yüzeyin aşınma dayanımına katkıda bulunarak tozumu azaltır.
- Yüzeyden soyulmaz.
- Solvent içermez, kapalı alanlarda kullanıma uygundur.
- Uygulaması kolaydır.
- Uygulandığı yüzeye yarı parlak bir görünüm verir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk: Şeffaf

Fiziksel Durumu: Sıvı

Yoğunluk: 1,05 ± 0,05 g/cm³

Uygulama Sıcaklığı: +10 °C ile +35 °C arası

Kuruma Süresi: 90-120 dak

Servis Sıcaklığı: -20 °C ile +80 °C arası

Yukarıdaki değerler 23 °C ve %50 bağıl nem koşullarında geçerlidir.

Bayındırlık Poz No: 04.613 / 1F

KULLANMA METODU

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, boya, iyi tutunmamış parçacıklar, varsa dökülmüş harç ve siva parçalarından arındırılmış olmalıdır.
- Uygulamadan önce yüzey suya doyurulmalıdır ama yüzeyde su birikintisi olmamasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

- **INTERCURE FL** kalıp sökülmeden hemen sonra, döşeme betonlarında ise yüzey ilk parlaklığını kaybetmeye başladığında ve üzerine çıkılabildiğinde uygulanır.
- **INTERCURE FL** püskürtme yoluyla veya yüzeyde birikme olmayacak şekilde fırça veya rulo ile uygulanmalıdır.
- **INTERCURE FL** ilk kat olarak yüzeye 0,075 kg/m² sürülmeli, birinci kat uygulandıktan bir saat sonra 0,075 kg/m² olacak şekilde ikinci kat sürülmelidir.
- **INTERCURE FL** hava sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık bir saatte kurur.
- Yüzeyde **INTERCURE FL** birikintisi kalmamalı, kaldığı takdirde fırça ile dağıtılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- Yeni dökülmüş betonlarda ise yüzeye zarar vermemek için, betonun yeteri kadar prizini almış olması gereklidir
- Uygulama sırasında hava sirkülasyonu sağlanmalıdır.
- Kuruyuncaya kadar yağmur, kar ve su gibi dış etkenlerden korunmalıdır.
- Sırlı veya emici olmayan yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

SARFIYAT

- **INTERCURE FL** yeni betonların kürlenmesi amaçlı iki katta toplam 0.150 -0.200 kg/m² uygulanmalıdır.
- **INTERCURE FL** eski beton veya kaplamalarda koruyucu olarak ve porozitesine göre iki katta toplam 0.200 - 0.300 kg/m² uygulanmalıdır.

AMBALAJ

30 kg'lık plastik bidon

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun depolandığı takdirde 12 aydır. Depolamada ürün güneşe veya dona maruz kalmamalıdır. +4 °C'nin altında depolanmamalıdır.

SAĞLIK VE EMNİYET

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda, deri, göz ve ağız temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Cilde ve göze temas etmesi halinde bol su ve sabunla yıkayınız. Kullandıktan sonra ağızınızı tamamen kapatınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakınız.

NOT: Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. INTERFIKS Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan INTERFIKS Yapı Kimyasalları A.Ş. sorumlu değildir. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. (01/2015)