



STRABOND AD (STRABONDIN)

ISI YALITIM LEVHALARI İÇİN YAPIŞTIRICI

- Mükemmel yapışma sağlar
- Dış etkenlere karşı dayanıklıdır
- Plastik kıvamı ile kolay hazırlanır ve uygulanır
- Donma-çözülme döngüsüne dayanıklıdır

TANIMI

STRABOND AD, ısı yalıtım levhaları için özel geliştirilmiş, polimer ve kimyasallarla gücü ve kalitesi artırılmış, çimento esaslı yapıştırıcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış cephelerde,
- Tavan ve duvarlarda,
- Yatayda ve düşeyde,
- Mineral esaslı yüzeylerde,
- Mantolama işlerinde, ısı yalıtım levhalarının (XPS, EPS) yapıştırıcısı olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Dış etkenlere karşı dayanıklıdır.
- Plastik kıvamı ile kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Donma-çözülme döngüsüne dayanıklıdır.
- Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- İşleme süresi uzundur.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk: Gri

Fiziksel Durumu: Toz

Harç Yoğunluğu: $1,80 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$

Uygulama Sıcaklığı: $+5^\circ\text{C}$ ile $+30^\circ\text{C}$ arası

Uygulama Kalınlığı: max. 20 mm

Kapta Kalma Süresi: 1 saat

Kullanıma Alma Süresi: 1 gün

Priz Başlangıç Süresi: 2-3 saat

Servis Sıcaklığı: -20°C ile $+80^\circ\text{C}$ arası

Eğilme Dayanımı: $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$

Basınç Dayanımı: $\geq 6,0 \text{ N/mm}^2$

Alt Tabakaya Yapışma Mukavemeti: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Isı Yalıtım Levhasına Yapışma Mukavemeti: $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$

Su Emme (30 Dak. Sonunda): $\leq 5 \text{ gr}$

Su Emme (240 Dak. Sonunda): $\leq 10 \text{ gr}$

Yukarıdaki değerler 23°C ve %50 bağıl nem koşullarında geçerlidir.

Bayındırlık Poz No: 04.480

KULLANMA METODU

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, boya, iyi tutunmamış parçacıklar, varsa dökülmüş harç ve siva parçalarından arındırılmış olmalıdır.
- Uygulamadan önce yüzey suya doyurulmalıdır.
- Yüzeydeki mevcut boya ve badanalar temizlenemiyorsa uygulamadan önce **REBOND PORO** ile astarlanmalıdır.

KARIŞTIRMA

- 25 kg.lık **STRABOND AD**, 5 - 5,5 lt. su ile düşük devirli bir karıştırıcı ile 3-4 dakika karıştırılır. 1-2 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir.

- Karışım 3 saat içerisinde tüketilmeli, kullanma süresi geçmiş harca su veya toz ilavesi yaparak yeniden kullanılır hale getirilmemelidir. Bu süre içerisinde kullanıma ara verildiğinde, kullanmadan önce tekrar karıştırılmalıdır.
- Tarak çektikten sonra normal sıcaklıkta karışım max. 20 dakika içinde kullanılmalıdır.

UYGULAMA

- **STRABOND AD**, yalıtım levhalarının arkasına taraklı mala ile bütün yüzeye kaplanır.
- Yüzeydeki mevcut girintilerde, levhanın temassızlığını önlemek için **STRABOND AD**'nin kalınlığının yeterli şekilde ayarlanması gerekir.
- Uygulama sonrası levhalar üzerinde 24 saat geçmeden herhangi bir işlem yapılmamalıdır.

YAPIŞTIRMA

- Koruyucu kat, yapıştırımdan en az 24 saat sonra levhaların üzerine çelik mala ile yaklaşık 2 mm kalınlığında uygulanır.
- **STRABOND AD** ile yapıştırılan levhaların mekanik olarak dübellerle de tutturulması tavsiye edilir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- Karışıma yeniden tekrar su veya toz ilave edilmemelidir.
- Uygulama $+5^\circ\text{C}$ altında yapılmamalıdır.
- Vibrasyona tabii tutulmamalıdır.
- Malzeme mutlaka kürlenmelidir.

SARFİYAT

Uygulama yüzeyine ve yapıştırıcı kalınlığına göre 3-4 kg/m²'dir.

AMBALAJ

25 kg'lık kraft torba

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun depolandığı takdirde 12 aydır.

SAĞLIK ve EMNİYET

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda, deri, göz ve ağız temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Cilde ve göze temas etmesi halinde bol su ve sabunla yıkayınız. Kullandıktan sonra ağızınızı tamamen kapatınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakınız.

NOT: Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. INTERFİKS Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan INTERFİKS Yapı Kimyasalları A.Ş. sorumlu değildir. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. (01/2015)